HAGA AG Naturbaustoffe, Hübelweg 1, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA 335 Fugenmörtel

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet
Fugenmörtel auf Trass- und Zementbasis zum Ausfugen von Platten- und Fliesenbelägen, wasserfest und rissfrei. Geeignet für Fugenbreiten von 5 - 20 mm, in keramischen Belägen, Cotto, Terracotta, Natursteinbodenplatten, usw. Auch bei Fussbodenheizung geeignet. Lieferbar in Farbton grau.

Geeignete Untergründe
Alle Untergünde müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein.

Verarbeitung
1 Sack mit ca. 6 lt. Wasser mischen und gut aufrühren. Die Platten werden in kleinen Teilpartien ausgefugt. Fugenmörtel satt mit Gummi in die Fugen eindrücken und durch mehrmaliges Nachziehen den Platten anpassen.

Verbrauch
Plattenbelag Kleinmosaik

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m²
10/10/0,6	5	ca. 2,2

Plattenbelag Mittelmosaik

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m²
10/10/0,8	5	ca. 2,5

Plattenbelag Fliesen

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m²
10/20/1,0	5	ca. 1,8
10/20/1,0	8	ca. 2,0
30/30/1,5	10	ca. 2,5
30/30/2,0	15	ca. 3,5

ACHTUNG
Die nassen Platten oder Fliesen sehen sofort sauber aus; in Wirklichkeit ist jedoch nach Trocknung evtl. immer noch ein Zementschleier vorhanden, unbedingt mehrmals mit sauberem Wasser nachwaschen.

Der Boden kann je nach Raumtemperatur und Witterung, nach Aushärtung des Fugenmörtels nach ca. 2 - 3 Tagen begangen werden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge
Vorsicht! Das Bindemittel Kalk ist alkalisch und hat im Nasszustand ätzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfällige Farbspritzer **sofort** mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.

Lieferform
pulverförmig, grau
Papiersäcke à 25 kg, Paletten à 42 Papiersäcke = 1,05 to
Eimer à 10 kg, ca. 8 l Mörtel

Verbrauch
1 Sack à 25 kg = ca. 20 lt. Mörtel

Lagerfähigkeit
Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis, die Verarbeitung muss den bestehenden Verhältnissen angepasst werden. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.