

## HAGAPLAST Binder + Haftemulsion Dient als universelles Zusatzmittel

Ist ein hochwertige wasserbeständige, transparente, synthetische Haftemulsion (kein Naturprodukt). HAGAPLAST Binder dient als universelles Zusatzmittel für Mörtel und Verputze. Mit HAGAPLAST Binder + Haftemulsion versetzte Mörtel und Putze gewährleisten eine hohe Haft- und Biegezugfestigkeit.

### Zusammensetzung

Die lösemittelfreien und wasserlöslichen Inhaltstoffe bestehen aus dem Kunstharz Vinyl-Acetat-Copolymerisat, Zellulosen und Wasser. Auf den Zusatz von Tensiden, Dispergatoren und Weichmacher wird verzichtet.

## Anwendungshinweise

### Anwendungsgebiet

HAGAPLAST Binder + Haftemulsion wird überall dort eingesetzt, wo Putze und Mörtel besser haften müssen und elastischer werden sollen. Die Oberfläche wird zusätzlich auch wasserabweisender.

Für Ausgleichs- und Flickmörtel, die bis auf dünne Schichten ausgezogen werden. Zur Herstellung von Bodenüberzüge, z.B. HAGAPLANO. Zur Verbesserung der Haftung, Flexibilität und Rissfreiheit von Verputzmörteln und Kleber, z.B. HAGA Bio-Platten- und Fliesenkleber. Als Zusatz zur Verbesserung der Haft- und Widerstandsfähigkeit von Kalk- und Zementfarbenstrichen sowie zur Herstellung von Zementmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz.

Als Richtwert in der Dosierung gilt: auf 25 kg HAGA Bio-Platten- und Fliesenkleber, auf 25 kg HAGAPLANO oder auf 25 kg HAGA Bio-Mittelbettkleber 2,5 bis 3 Liter HAGAPLAST Binder zugeben. HAGA Kleber, die mit HAGAPLAST Binder + Haftemulsion vergütet werden, können als **Haftbrücke** oder als **Flex-Kleber** eingesetzt werden. Da es sich immer um eine spezielle Anwendung und individuelle Beurteilung handelt, ist die Dosierung zwingend im Werk anzufragen.

### Geignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein. Mineralische Untergründe, wie: Einschichtgrundputze, Kalk-, Zement- oder konventionelle Grundputze, Lehmsteine, Lehmputze, tragfähige alte Verputze, Fermacell- Gips-, Gipskarton-, Duripanel-, Perlconplatten usw. Neue Grundputze müssen je nach Jahreszeit und Witterung mindestens 2 - 3 Wochen alt und trocken sein.

### Verarbeitung

HAGAPLAST Binder + Haftemulsion wird immer dem Anmachwasser beigegeben. Der anzumachende Mörtel ist mit dem Rührwerk gut aufzumischen.

### Hinweise und Sicherheitsratschläge

**Haut- und Augenkontakte vermeiden.** Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken.



Allfällige Farbspritzer **sofort** mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.

### Lieferform

Gebinde à 10 kg

### Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde kühl und vor Frost geschützt, dicht verschlossen ca. 1 Jahr.