

## Technisches Merkblatt HECK TG W PLUS (Tiefengrund W PLUS)

<b>HECK TG W PLUS:</b>	farblos auf trocknende, lösemittelfreie Grundierung und Putzfestiger - auf Basis einer copolymeren Feindispersion mit mineralischen Füllstoffen
<b>Eigenschaften:</b>	Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes, oberflächenverfestigende Wirkung, sehr gut verfestigend, tief eindringend, sehr gute Penetration
<b>Anwendungsbereich:</b>	<p><b>Grundierung</b> zur Reduzierung der Saugfähigkeit für HECK Wandfarben, z. B. HECK FF; für Siliconharzfarben, z. B. HECK SILCO FF (Silicon-Fassadenfinish), HECK SILCO FF FILL (Silicon-Füll-Fassadenfarbe); für dünn-schichtige, mineralische HECK und Rajasil Oberputze, z. B. Rajasil KRP (Kalk-Renovierputz), HECK ED (Edel-Dekor), HECK STR (Strukturputz), Rajasil SPG (Sanierputzglätte), Rajasil KFP (Kalkfeinputz), für HECK und Rajasil Unterputze, wie Rajasil MP GK (Maschinenputz), Rajasil UGP (Universalgrundputz), Rajasil MLP 1 (Mineralleichtputz 1) und Rajasil FLP 1 (Faserleichtputz 1) und für Rajasil Dickbeschichtungen.</p> <p><b>Verfestigung</b> von mürben, nicht mehr tragfähigen mineralischen Putzen sowie von kreidenden mineralischen Altanstrichen.</p> <p>Im Außen- und Innenbereich.</p> <p>Die Wirksamkeit der Grundierung muss gerade bei sehr wenig festen Untergründen durch Probeflächen überprüft werden!</p> <p>Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.</p>
<b>Verbrauch:</b>	Der exakte Verbrauch ist durch einen Probeanstrich am Objekt zu ermitteln. 0,25 - 0,5 l/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. der Verwendung als Tiefengrund oder Putzverfestiger können die Verbrauchswerte auch variieren.
<b>Untergrund:</b>	Der Untergrund muss sauber, tragfähig und saugfähig sein. Verschmutzungen möglichst schonend reinigen. Der Untergrund muss nach einer Nassreinigung vor dem Grundieren austrocknen. Nicht verseifungsbeständige, organische Untergründe entfernen.
<b>Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:</b>	mindestens + 5 °C bis max. + 30 °C
<b>Verarbeitung:</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein- bis zweimal unverdünnt streichen, rollen, oder spritzen (bei stark saugenden Untergründen bis max. 20 % mit Wasser verdünnen). Zur Verfestigung muss je nach Untergrund mindestens zweimal nass-in-feucht gearbeitet werden. Die Grundierung darf keinen glänzenden Film ergeben.
<b>Trockenzeit:</b>	Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen (+ 20°C/65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit.
<b>Nachbehandlung:</b>	Frische Grundierung vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen und Frost schützen.
<b>Werkzeugreinigung:</b>	sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Hinweise:</b>	Bevor mit der Grundierung begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu grundierenden Teile gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem HECK TG W PLUS (Tiefengrund W PLUS) auf ungeschützte Flächen, ist dieser sofort zu entfernen.
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren. Für gute Belüftung sorgen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt!
<b>Lagerung:</b>	frostfrei und trocken im Originalgebinde, Lagerdauer nicht über 9 Monate Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über + 30 °C schützen.
<b>Qualitätskontrolle:</b>	laufende labormäßige Überwachung der Produktion



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

HECK Wall Systems GmbH  
Thöläuer Straße 25  
95615 Marktredwitz / Germany  
T: +49 9231 802-0  
F: +49 9231 802-330  
[www.wall-systems.com](http://www.wall-systems.com)