

Technisches Merkblatt HECK UG (Universalgrundierung)

HECK UG:	lösemittelfreie, pigmentierte, quarzgefüllte Grundierung für außen und innen
Eigenschaften:	leicht zu verarbeiten, quarzgefüllt, hoch verseifungsbeständig, lösemittelfrei, geruchsarm, ergibt eine griffige Oberfläche, wasserdampfdiffusionsoffen verringert bzw. regelt die Wasseraufnahme stark oder unterschiedlich saugender Untergründe, haftungsverbessernd
Farbtöne:	weiß oder nach Color Sensation Farbtonblock, andere Farbtöne auf Anfrage
Anwendungsbereich:	<u>für Außen- und Innenbereich</u> Grundierung auf tragfähigen, saugenden, mineralisch oder organisch gebundenen Untergründen. Auch auf glatten Gips- bzw. Gips-Kalkputz-Oberflächen und Gipskartonplatten. Grundierung für mineralisch und organisch gebundene HECK Oberputze, auch auf HECK Dämmsystemen. Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.
Zusammensetzung:	Polymerdispersion sowie Pigmente und feine Quarzkörnung, nicht filmbildend
Verbrauch:	0,2 - 0,3 l / m ² (bei stark saugenden Untergründen Mehrverbrauch möglich)
Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:	mindestens + 5 °C. Ein Unterschreiten der Temperaturen während der Erhärtungsphase kann die Produkteigenschaften nachhaltig ungünstig beeinflussen.
Untergrund:	Der Untergrund muss erhärtet, tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Neue Putze und Beton müssen genügend abgebunden haben. Bevor mit dem Grundieren begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu grundierenden Teile gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Grundierung auf ungeschützte Flächen, ist diese sofort zu entfernen. Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufrühren.
Verarbeitung:	HECK UG (Universalgrundierung) unverdünnt bzw. mit max. 5 % Wasser verdünnt einmal mittels Rollen oder Streichen aufbringen. Vor Folgebeschichtungen Trockenzeit von mindestens 5 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen, einhalten.
Nachbehandlung:	Die frische Grundierung muss vor zu schnellem Wasserentzug (Sonne, Wind, hohe Temperaturen), Frosteinwirkung und Regen geschützt werden.
Oberflächenbeschichtung:	mit HECK Oberputzen: HECK ED (Edel-Dekor), HECK STR (Strukturputz), HECK SIP (Silikatputz), HECK SHP (Siliconharzputz), HECK Flachverblender
Lagerung:	kühl, jedoch frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerdauer in Originalgebinden ca.12 Monate.