

## Holzschutzfarbe zur Eigenherstellung - Rezept und Anleitung

### Zutaten im Set:

- 260 g Mehl (fungiert als Kleber)
- 1 kg Pigment in Pulverform
- 100g Eisensulfat (unschädlich)
- 400 ml Leinöl (für den eigentlichen Holzschutz)
- 40 ml Schwarze Seife (Olivenölseife für die Geschmeidigkeit der Farbe)
- 3,2 l Wasser (für das Fließverhalten und die Streichbarkeit der Farbe)

### Benötigte Utensilien:

- Ein Topf oder Kochtopf, herdplattentauglich, der nicht zum Kochen von Speisen verwendet wird
- Eine Holzkelce, ein Pfannenwender o.ä.
- Einweghandschuhe für das Handling mit dem Eisensulfat
- Ein verschließbarer Behälter zum Aufbewahren der fertigen Farbe

### Vorgehen:

- 2,8 l Wasser aufkochen
- Das Mehl in 400 ml kaltem Wasser anrühren, 2,8 l heißes Wasser dazu gießen. Rühren und ca. 15 Minuten auf schwacher Hitze köcheln lassen.
- Das Pigment und das Eisensulfat dazu geben. Nochmals 15 Minuten unter Umrühren köcheln lassen. Je nach Pigment kann die Masse zu dick werden - in diesem Fall nochmals 100 ml Wasser dazu gießen.
- Das Leinöl nach und nach in die Masse geben und weitere 15 Minuten köcheln lassen.
- Die Schwarze Seife dazu geben, den Topf vom Feuer nehmen und gut mischen.
- Die Masse auskühlen lassen und eventuell vorsichtig unter Zugabe von Wasser zu einer sämigen, weichen, deckenden Farbe verfeinern.
- Die fertige Farbe in ein verschließbares Gefäß abfüllen.

Die Farbe ist bereit. Sie besitzt ein sehr hohes Deckvermögen. Wir empfehlen für eine langfristige Haltbarkeit des Anstriches, ein Jahr nach dem ersten einen zweiten Anstrich zu machen.

**ACHTUNG:** Da die Farbe keinerlei Konservierungsmittel enthält, ist sie nur 3 bis 4 Tage im Kühlschrank in einem verschlossenen Gefäß haltbar.

Das Eisensulfat sollte zur Sicherheit mit Handschuhen umgefüllt und von Kindern ferngehalten werden.