



Rabolin 230

Haftprimer

Rabolin 230: Haftprimer ist eine grünliche, lösungsmittelfreie Emulsion zur Vorbehandlung dichter, glatter und nicht saugfähiger Untergründe zum nachfolgenden Ansetzen und Verlegen von Fliesen, Natur- und Betonwerksteinplatten, zum nachfolgenden Aufbringen von Bodenausgleichsmassen, für innen und außen.

Verarbeitung: Verwendung auf: alte Beläge und Bekleidungen aus keramischen Fliesen, Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen; alte festanhaftende Linoleum- und Hart-PVC-Beläge, Beton- und Estrichversiegelungen, unbesandete Gussasphaltestriche; geschliffenes Parkett, Holzspanplatten.
Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein, gemäß einschlägiger Richtlinien und Normen.

Rabolin 230 vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle oder Quast auftragen.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C Untergrundtemperatur
Trockenzeit:	ca. 1 – 2 Std. bei $\geq +23$ °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Spez. Gewicht:	ca. 1,5 kg/l
pH-Wert:	8,5 (bei +20 °C)
VOC-Gehalt:	< 6 g/l (gem. VdL-Richtlinie 01)
EMICODE gemäß GEV:	EC1 ^{PLUS} (sehr emissionsarm)
Materialverbrauch:	ca. 150 – 250 g/m ² (je nach Untergrund)
Lagerung:	12 Monate (im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung) <i>angebrochene Gebinde gut verschließen</i>

Lieferung: Kunststoffgebinde mit 10 kg und 5 kg Inhalt

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

Rabolin
Putze + Farben GmbH
Am Dillhof 11

63863 Eschau-Hobbach

Telefon: +499374 7149
Telefax: +499374 2941
E-Mail: hobbach@graefix.de

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co. KG
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg
Telefon: +499192 9955-0
Telefax: +499192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt Rabolin 230
Stand: September 2025