

SOLITEX MENTO 1000

3-lagige Unterdeck- und Unterspannbahn leichte Bahn mit monolithischer TEEE Funktionsmembran.



Technische Daten

Material	Stoff	
Schutz- und Deckvlies	Polypropylen - Microfaser	
Membran	TEEE, monolithisch	
Eigenschaft	Norm	Wert
Dehnung längs/quer	DIN EN 12311-1	50% / 50 %
Weiterreißwiderstand längs/quer	DIN EN 12310-1	100 N / 100 N
Höchstzugkraft längs/quer	DIN EN 12311-1	205 N/5 cm / 170 N/5 cm
Farbe		anthrazit
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	110 g/m ²
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis + 100°C
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	DIN EN ISO 12572	125
Dicke	DIN EN 1849-2	0,40 mm
sd-Wert	DIN EN ISO 12572	0,05 m
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	E
Freibewitterung		3 Monate
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	W1 bestanden
Wassersäule	DIN EN 20811	> 10.000 mm
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	DIN EN 1297 / DIN EN 1296	bestanden

Anwendung

3-lagige hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn geeignet für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzweichfaser-Unterdeckplatten und matten- bzw. plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Lieferformen

Artikelnummer	Breite	Länge	Fläche	Einheit	EAN
11447	1,5 m	50 m	75 m ²	Rollen	4026639114471
12263	3 m	50 m	150 m ²	Rollen	4026639122636

Vorteile

Hohe Abriebfestigkeit durch Microfaservlies; sehr hohe Schlagregenfestigkeit; sehr hohe Thermostabilität; entspricht dem ZVDH Produktdatenblatt Unterdeck-/Unterspann-bahnen; geeignet als Behelfsdeckung

Besonderheiten

Reißfeste, hochdiffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit einem TEEE-Spezialfilm. Die Bahn ist sehr abriebfest und thermostabil, verfügt über eine sehr hohe Schlagregendichtheit und ist unempfindlich gegen bauübliche Chemikalien (z. B. Holzschutzmittel oder Sägekettenöle).

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
 eMail: info@proclima.de



... und die Dämmung ist perfekt