

STEICO*multi connect*

Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse für den Einsatz im Innen- und geschütztem Außenbereich

- Lösemittelfrei
- Verarbeitbar ab -5 °C, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C
- Dauerelastisch, tropft nicht ab
- Hohe Klebkraft, keine Anpressplatte bei der Verklebung von Dampfbremsen nötig
- Auch bei der Dachsanierung von außen einsetzbar

Einsatzbereich



- Alle Anschlussbereiche des STEICO Bausystems und angrenzende Bauteile

Technische Daten

Reichweite	+ 310 ml: 6-8 + 600 ml: 12-14 m
Temperaturbeständigkeit	-30 / +80 °C
Frostbeständigkeit	bis -30 °C
Verarbeitungstemperatur min	-5 °C
Farbe	hellblau
Schälfestigkeit	erfüllt gem. DIN 4108-11
Schälfestigkeit nach Alterung	erfüllt gem. DIN 4108-11
Basis	modifizierte Dispersion
Filmeigenschaft	dauerelastisch
Austrocknungszeit	~ 48 (abhängig von Untergrund u. Raupendicke) h

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]
Schlauchbeutel	600	12
Kartuschen	310	12

STEICO*multi connect*

Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse

Gewicht und Verpackungen

Lieferung in handlichen Kartons

Größe [ml]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg]
600	0,7	8,80	0,40
310	0,4	4,60	0,20

Hinweise

Lagerung

- Kühl und trocken lagern bei +15 bis +25 °C
- Vor Hitze, Kälte und UV-Strahlung schützen
- Mindestens 24 Monate lagerfähig

Entsorgung

- Ausgehärtete Materialreste nach EAK 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Bearbeitung

- Mit herkömmlichen Kartuschen- oder Schlauchbeutelpistole verarbeitbar

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Zusätzliche Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind zu beachten.


Verarbeitung

- Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, fett-, öl- und staubfrei sein. Eventuell vorhandene Trennmittel sind zu entfernen.
- Bei Anwendung auf beschichteten Untergründen ist eine Vorprüfung der Verträglichkeit notwendig.
- 6 - 8 mm dicke Raupen einseitig auf die Bahn oder den tragfähigen Bauwerkstoff auftragen.
- Die Bahn mit Entlastungsschlaufe innerhalb der Nassphase der Kleberaupe durch leichtes andrücken fixieren. (**ACHTUNG:** Raupe nicht flach drücken)
- Alternativ kann die Verklebung nach bedingter Antrocknung (16 - 20 h, in staubfreier Umgebung) in die trockene Kleberaupe erfolgen. Hier kann der Anpressdruck erhöht werden.
- Bei der Verklebung von Bahnen, Wandanschlüssen etc. im Außenbereich muss dafür Sorge getragen werden, dass eine intensive Feuchtebelastung, durch z.B. Dauerregen, abfließende Feuchtigkeit, ausgeschlossen ist.
- Ausgehärteter STEICO*multi connect* besitzt eine gute Wasserbeständigkeit; trotzdem sind Anwendungen bei ständig erhöhter Luftfeuchtigkeit, z.B. Schwimmbäder oder andere Nasszellenbereiche (u.a. auch wegen der aggressiven chlorhaltigen feuchten Luft), nicht zulässig.



STEICO*multi connect*

Dauerelastische Klebe- und Dichtmasse



☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette	DEU Deutschland
Gew. Gewicht	AUT Österreich
Verp. Verpackung	CHE Schweiz
Pak. Paket	
St. Stück	

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 4

Datum: 2026-07-13

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. Diese Version finden Sie unter:

http://www.steico.com/tds_steicomulti_connect_deu-aut-che_de