

STEICO*multi fill*

Dauerelastischer Fugendichtstoff



Dauerelastischer Fugendichtstoff für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

- Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Silikon
- Verarbeitbar ab +5 °C, temperaturbeständig von -40 bis +100 °C
- Dauerelastisch und druckfest zugleich
- UV-stabil und überputzbar
- Nass in Nass anwendbar, härtet schnell durch, hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen

Einsatzbereich



- Fugenfüllstoff bei Fugenbreiten bis max. 6 mm
- Reparaturkleber (Verkleben von Holzfaserdämmung Passstücken)
- Fixierung des STEICO*fix* / *fix 2.0* im Außenbereich als zweite wasserführende Ebene unter Fensterbänken

Technische Daten

Reichweite	35-25 / 25-10 / 10-6 m
Fugenbreite	2-3 / 3-5 / 5-6 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 / +100 °C
Verarbeitungstemperatur min	+5 °C
Farbe	braunbeige
Konsistenz	mittelviskos-pastös
Dichte	1,50 g/cm ³
Aushärtung 24h (20°C, 50% r.F.)	4 mm
Bruchdehnung (ISO 37)	370 %
Bruchfestigkeit (ISO 37)	2,5 MPa
Verfärbung	keine

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Lieferform	Größe [ml]	Anzahl/Pak. [St.]
Kartuschen	310	12

STEICO*multi fill*

Dauerelastischer Fugendichtstoff

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Kartons

Größe [ml]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg]
310	0,5	6,50	0,20

Hinweise

Lagerung

- Kühl und trocken lagern bei +15 bis +25 °C
- Vor Hitze, Kälte und UV-Strahlung schützen
- Mindestens 12 Monate lagerfähig

Entsorgung

- Ausgehärtete Materialreste nach EAK 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen

Bearbeitung

- Mit herkömmlichen Kartuschenpistole verarbeitbar

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Zusätzliche Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind zu beachten

Verarbeitung

- STEICO*multi fill* einseitig auf die trockene, fett- und staubfreie Klebefläche auftragen
- Gute Haftung auf Anstrichsystemen, Metallen, Glas, Keramik, auf nicht porösen Untergründen im Allgemeinen und verschiedenen Kunststoffen
- Obwohl in der Praxis auch ohne Haftgrundierung gute Resultate erzielt werden, empfiehlt es sich, auf Beton STEICO*multi primer* zu verwenden.
- Bei inhomogenen, unterschiedlichen Untergründen sollten erreichbare Haftungswerte jedoch zunächst durch einen Versuch ermittelt werden
- Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder nach dem Besprühen des Klebstoffes mit Wasser ist die Hautbildezeit deutlich kürzer
- Zum Verkleben von stumpfen Stößen im WDVS geeignet



STEICO*multi fill*

Dauerelastischer Fugendichtstoff

☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette	DEU Deutschland
Gew. Gewicht	AUT Österreich
Verp. Verpackung	CHE Schweiz
Pak. Paket	
St. Stück	
HFD. Holzfaserdämmung	

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 4

Datum: 2026-07-13

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. Diese Version finden Sie unter:

http://www.steico.com/tds_steicomulti_fill_deu-aut-che_de