

STEICO*multi tape F*

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

- Lösemittelfrei
- Verarbeitbar ab -10 °C, temperaturbeständig von -40 bis +100 °C
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit / regensicher
- Mit geschlitztem Trennpapier für die einfache Ausbildung von z.B. Eckverklebungen

Einsatzbereich



- Fugen- und Anschlussverklebung von STEICO Holzfaser- Platten in Kombination mit STEICO*multi primer*
- Stoß- und Anschlussverklebung im STEICO Bahnsystem
- Anschlussverklebung von STEICO*fix* Unterfensterbank

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-40 / +100 °C
Verarbeitungstemperatur	≥ -10; Untergrund muss trocken und eisfrei sein °C
Mindestdachneigung	10 °
Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebstoffträger	UV-stabilisierte Spezialfolie mit Polyestergerlege, einseitig klebend
Farbe	Grau
Stärke (ohne Abdeckung)	~ 0,3 mm
UV-Beständigkeit	12 Monate
Schälfestigkeit	erfüllt gem. DIN 4108-1
Schälfestigkeit nach Alterung	erfüllt gem. DIN 4108-11

Lieferformen

Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
25000	60	-	10

Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

Länge [mm]	Breite [mm]	Schlitzung Trennpapier [mm]	Anzahl/Pak. [St.]
25000	60	20/40	10
25000	100	50/50	6
25000	150	75/75	4

STEICO*multi tape F*

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger

Gewicht und Verpackung

Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg]
25000	60	0,65	0,7	7,60	0,60

Lieferung auf Rolle mit geschlitztem Trennpapier

Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m ² [kg]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg]
25000	60	0,65	0,7	7,70	0,60
25000	100	1,08	1,1	7,70	0,60
25000	150	1,62	1,8	7,70	0,60

Hinweise

Lagerung

- Vor Hitze, Kälte und UV-Strahlung schützen
- Trocken lagern bei +5 bis +25 °C

Inhaltsstoffe

- Acrylat-Dispersion (lösungsmittelfrei), Spezialfolie, Polyestergerlege

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Scharfes Messer oder ein anderes geeignetes Schneidwerkzeug

Verarbeitung

Verarbeitung im STEICO Bahnsystem


- Untergründe müssen tragfähig, trocken, Staub- und fettfrei sein
- STEICO*multi tape F* mittig ausrichten, Trennpapier schrittweise entfernen und dabei das Klebeband kräftig anreiben
- Geschlitztes Trennpapier erleichtert das Verkleben von Ecken, da hier zuerst nur ein Liner abgezogen werden kann STEICO*multi tape F* zug- und faltenfrei verkleben.
- Bei auftretenden Zugkräften muss der Untergrund zusätzlich mechanisch befestigt werden
- Verklebungen dürfen sich nicht in stehendem Wasser befinden. Auch Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau sind unzulässig

Verarbeitung auf STEICO Holzfaserplatten

- STEICO Holzfaserplatten im Klebebereich mit STEICO*multi primer* vorbehandeln
- Nach ausreichender Abluftzeit (wenn Primer transparent ist) STEICO*multi tape F* ansetzen, Trennpapier entfernen und anreiben
- Die Klebefläche je Stoßfugenseite muss mind. 50 mm betragen.
- Zur Haftverbesserung wird ein zusätzliches Anpressen mit einer Lackrolle oder Walze empfohlen

STEICO*multi tape F*

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



☰ Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

Pak. Paket

St. Stück

DEU Deutschland

AUT Österreich

CHE Schweiz

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

Mail info@steico.com

Version: 4

Datum: 2026-07-13

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Normen und Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Normen und Vorschriften. Prüfen Sie immer die Einhaltung der Normen und Vorschriften und die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck und nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen bei der Ausführung vor.

STEICO übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Qualität der Informationen von Dritten.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Es gilt die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments. Diese Version finden Sie unter:

http://www.steico.com/tds_steicomulti_tapef_deu-aut-che_de