



## Technisches Datenblatt

# OMEGA QUILLI Klebedichtmasse



Wird als Klebe-Dichtmasse zur regensicheren und winddichten Verklebung von Dachunterspannbahnen (z.B. OMEGA Schalungsbahn) eingesetzt. Im Speziellen zum Verkleben und Abdichten im Überlappungsbereich, zum Abdichten der Nagel und Klammerstifte im Bereich der Konterlattung und für die Anschlüsse an Wände, Giebel, Schornsteine etc. Außerdem für die Stoß-Verklebung von Holzweichfaser-, OSB-, und DWD-Platten geeignet. Auf Regensicherheit geprüft von „Holzforschung Austria“. (AuftragsNr: 301/2003/2-T/HH)

## Vorteile

- Dichtet durch die, während des Abbindeprozesses entstehende, leichte Schaumstruktur die Klammer und Nagelstiftbereiche regensicher ab
- Optimale Penetrationeigenschaften in die Vlieschichten (d.h. dichtet mehrlagige Folien bis zur Membrane ab – keine „Dochtwirkung“)
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Breites Haftungsspektrum zu den unterschiedlichsten Werkstoffen
- Thixotrop – tropft nicht ab
- Enthält keine Lösungsmittel die Dachunterspannbahnen schädigen können
- Weichmacherbeständig
- Beständig gegen Öl, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen
- Einkomponentig
- Haftung auf vielen Untergründen zB. Holz, Beton, Blech

## Erhältliche Dimensionen

| Artikelnummer | Gebinde   | Farbe | Inhalt - ml | Kartoninhalt |
|---------------|-----------|-------|-------------|--------------|
| 30MQU310      | Kartusche | Beige | 310 ml      | 20 Stück     |
| 30MQU900      | Schlauch  | Beige | 600 ml      | 20 Stück     |

## Technische Daten

|                                       |                                               |                            |                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zusammensetzung                       | 1-K-PUR lösemittelfrei                        | Temperaturbeständigkeit    | -35-130 °C                                                             |
| Verarbeitungstemperatur               | 7 °C                                          | Lagerfähigkeit             | 12 ungeöffnet Monate                                                   |
| Farbe                                 | Beige                                         | Dichte - g/cm <sup>3</sup> | 1.54 g/cm <sup>3</sup>                                                 |
| Temperatur Bauwerkstoffe und Umgebung | -5 °C                                         | Aushärtezeit               | ca. 24 h (2,5 mm Klebstoffraupe, 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) |
| Hautbildungszeit nass                 | ca. 7 min. bei +20 °C / 50 % rel. Luftfeuchte | Lagerung                   | + 15 °C - +25 °C trocken, keine direkte Sonne                          |

# OMEGA QUILLI Klebedichtmasse

Die zu verarbeitenden Materialien müssen weitgehend staub- und fettfrei sein. OMEGA QUILLI Klebedichtmasse wird einseitig lückenlos auf die Unterdachbahn (z.B. OMEGA Schalungsbahn) oder den Bauwerkstoff aufgetragen und die Teile innerhalb der Hautbildezeit gefügt, anschließend fixiert/ gepresst. Feuchtigkeit begünstigt die Aushärtung - den Klebstoff vor der Aushärtung nicht auf Zug belasten! OMEGA QUILLI Klebedichtmasse übernimmt die Funktion der Abdichtung, nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung.

