

## Technisches Merkblatt

# GORGO Bodenfarbe Nr. 607

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für unbehandelten, saugfähigen Beton, Putz, Estrich.		
<b>Eigenschaften</b>	Gute Haftfähigkeit, ergiebig. Nach vollständiger Durchtrocknung seidenmatt, elastisch, deckend, wasserbeständig, temperaturbeständig bis 70°C.		
<b>Volldeklaration</b>	Je nach Farbton variierend: Kieselerde, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Mineralpigmente, Titandioxid, Quarz, Glimmer, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Aluminiumsilikat, Kieselsäure, Orangenöl, Isoaliphate, mikronisiertes Wachs, bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr), Sojalecithin, dehydriertes Ricinenöl, dehydrierter Aminosucker und Zitronenöl.		
<b>Farbtöne</b>	002 Farblos 011 Ocker 051 Persisch Rot Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.	101 Schwarz 111 Grün 124 Bauernblau	201 Weiß 212 Lichtgrau 213 Steingrau
<b>Verarbeitung</b>	Vor Gebrauch ggf. Haut entfernen und gut aufrühren. Mit Pinsel, Schaumstoff- oder Nylonrolle (ohne Velours) <b>unverdünnt</b> bei Temperaturen über 8°C. 2 – 3 <b>hauchdünne</b> Aufträge, gut ausrollen – der erste Auftrag sollte nicht deckend sein. <b>Nur zum Spritzen verdünnen</b> mit 10 % SVALOS Spritzverdünnung Nr. 293.		
<b>Verbrauch</b>	1 l reicht für 8 - 12 m <sup>2</sup> beim 1. Anstrich, d.h. 100 ml/m <sup>2</sup> , 18 - 20 m <sup>2</sup> beim 2. Anstrich, d.h. 53 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger. Probeauftrag.		
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte nach mind. 12 Stunden überstreichbar, bei niedrigen Temperaturen ca. 24 Stunden. Volle Begehbarkeit ist nach 7 Tagen, Wasserfestigkeit ist nach 14 Tagen zu erwarten.		
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.		
<b>Dichte</b>	Ca. 1,5 g/ml.		
<b>Hinweise</b>	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit GORGO Bodenfarbe Nr. 607 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Farbe luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>P102                      Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  P301+P310              BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.  EUH066                    Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  EUH208                    Enthält Limonen (Orangenöl), Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  Allergiker-Hotline: 05825 / 8871</p>		
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.		
<b>Gebinde</b>	0,05 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.		
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen bzw. in kleine Gebinde umfüllen.		

## Verarbeitungshinweise

# GORGO Bodenfarbe Nr. 607

<b>Vorbereitung</b>	<p>Untergrund muss trocken (maximale Estrich-Restfeuchte: Zementestrich &lt; 2%. Anhydritestrich &lt; 0,5 %), neutral, saug- und tragfähig, fett- und staubfrei sein. Beton, Estrich und Putz sollen mindestens 28 Tage alt sein. Oberfläche muss fest sein und frei von Zementschlämmen, Zementhaut, losen und mürben Teilen und trennend wirkenden Substanzen (z. B. Öl, Fett, Paraffin, Gummiabrieb, Trennmittel, Anstrichreste), darf weder abmehlen noch absanden. Oberflächen mechanisch reinigen, entweder mit hartem Besen, Stahlbürste oder Industriestaubsauger. Stark saugende Estriche oder gefrästen Beton mit LINUS Firnis Nr. 260 grundieren. Ölpfützen 10 bis 30 Minuten nach dem Auftrag auf noch saugende Stellen verteilen oder abnehmen.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Probeanstrich. Mindesttemperatur für Umgebung und Untergrund: + 8°C. Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90 %.</p> <p>Zwei bis drei hauchdünne Anstriche. Gut ausrollen – der erste Auftrag sollte nicht deckend sein. Beim <b>Farbton Bauernblau</b> nach 10-15 Min. mit einem trockenen Pinsel nachstreichen.</p> <p>Bei niedrigen Temperaturen verzögerte Trockenzeit beachten.</p>
<b>Reinigung / Pflege</b>	<p>Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser nebelfeucht, aber nicht nass wischen. Bei jeder 4. – 5. Reinigung GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559 statt Neutralreiniger im Wischwasser verwenden. Für die Auffrischung mit GORGO Nr. 607 nachstreichen.</p>
<b>Hinweise</b>	<p>Alle Eigenschaften werden durch zu dicken Auftrag und feuchten Untergrund stark beeinträchtigt. Bei Verarbeitung und zur Durchrocknung gut lüften. Farbveränderungen beachten, wenn GORGO farblos auf hellen Untergründen oder über farbige GORGO Anstriche aufgetragen wird.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Mai 2019