

## Technisches Merkblatt

# ALBANTO Korkfarbe Nr. 775

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich als Grundierung von Kork auf Wänden und Fußböden.			
<b>Eigenschaften</b>	Dekorativ, elastisch, dampfdurchlässig. Lösemittelfrei. Belebt die natürliche Oberflächenstruktur. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.			
<b>Volldeklaration</b>	Je nach Farbton variierend: Wasser, Mineralpigmente, Cellulose, Maiskeimöl, Natriumbenzoat.			
<b>Farbtöne</b>	011 Maisgelb 111 Grün	034 Rot 115 Dunkelgrün	051 Oxidrot 134 Pink	101 Schwarz 202 Creme.
<b>Verarbeitung</b>	Vor und während der Verarbeitung immer wieder gründlich aufrühren. Ein Anstrich maximal bei Temperaturen über 12°C und geringer Luftfeuchtigkeit. Mit Nylon- oder Schaumstoffrolle in verschiedenen Richtungen verteilen. Weiterbehandlung mit ALBANTO Kork-Siegel Nr. 799 für höhere Beständigkeit und Abriebfestigkeit.			
<b>Verbrauch</b>	1 l Konzentrat reicht für ca. 16 - 20 m <sup>2</sup> , d.h. ca. 56 ml/m <sup>2</sup> , je nach Aufnahmefähigkeit mehr oder weniger.			
<b>Reinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit heißem Wasser und Spülmittel.			
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte überstreichbar nach 12 Stunden.			
<b>Dichte</b>	1,05 g/ml (je nach Farbton Abweichungen möglich).			
<b>Hinweise</b>	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften.			
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.			
<b>Gebinde</b>	0,05 l; 1 l; 2,5 l.			
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Die Aufbewahrung im Kühlschrank verlängert die Haltbarkeit. Angebrochene Gebinde gut verschließen.			
<b>Verpackung</b>	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.			

## Verarbeitungshinweise

# ALBANTO Korkfarbe Nr. 775

### Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein.

ALBANTO Korkfarbe Nr. 775 sind kräftige Volltonfarben. Zur Farbabschwächung mit ALBANTO Farb-Bindemittel Nr. 778 verdünnen. Dabei Farb-Bindemittel unter Rühren zur Korkfarbe geben und mischen, bis Farbe homogen ist.  
Probefläche auf identischem Korkmaterial anlegen!

### Verarbeitung

Bei einer **großflächigen Einfärbung** sollte die Oberfläche nass in Nassquadratmeterweise oder zügig zu zweit gefärbt werden, um ein zu schnelles Antrocknen und dadurch sichtbare Ansätze zu verhindern.

**Grafische Muster** können mit Hilfe der Folienverklebung gefärbt werden. Die Folie wird auf die Korkfläche geklebt. Die gewünschten Muster werden mit Cuttermesser bis tief in den Kork geschnitten. Die Flächen, die eingefärbt werden sollen, werden wieder freigelegt und mit einer Rolle gefärbt. Nach der Färbung sofort die restliche Folie entfernen.

Eine weitere Variante ist das **Färben einzelner Korkplatten** vor der Verlegung. Die ALBANTO Korkfarbe wird mit einer Rolle gleichmäßig verteilt.

Nachbehandlung mit ALBANTO Kork-Siegel Nr. 799 ist möglich.

### Hinweis

Unterschiedliche Brauntönungen einzelner Korkplatten werden unter Umständen von den hellen Farbtönen nicht egalisiert.

Grobe Korksorten mit 180er Schleifpapier vorbehandeln. Dabei systematisch vorgehen und bahnenweise schleifen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

November 2021 Rev. 1.0