

HAGA 640 Sumpfkalk-Tünche

Mineralisches Anstrichmittel für Wand / Stall/ Garten / Holz

HAGA Sumpfkalk-Tünche ist eine anwendungsfertige Lösung von gelöschtem Sumpfkalk in Wasser. Extrem dampfdiffusionsoffen, pilz- und schimmelwidrig, ohne Lösungsmittel und frei von synthetischen Bindemitteln, umweltfreundlich.

Anwendungshinweise

Zusammensetzung

Wasser, Kalziumhydroxid

Anwendungsgebiet

HAGA Sumpfkalk-Tünche ist durch ihre Porosität, Kapillarität und desinfizierenden Wirkung zur Anwendung auch auf feuchten Untergründen und in schimmelgefährdeten Bereichen geeignet. Als Baumanstrich schützt die Sumpfkalk-Tünche vor Schädlingen, Moosen und Flechten und schützt den Baum vor starker Sonneneinstrahlung. In der Landwirtschaft als hygienisierender Stallanstrich. Eine alte Technik ist Kalken von Holz, Balken und Brettern. HAGA Sumpfkalk-Tünche und auch die stark pigmentierte HAGA Kalkfarbe können in der „al fresco“ Technik verarbeitet werden.

Geeignete Untergründe

Der Untergrund muss tragfähig, saugfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Nicht tragfähige Beschichtungen sind zu entfernen. Fehlstellen sind art- und strukturgleich auszubessern. Nicht auf Untergründe mit Kunststoffzusatz verwenden.

Verarbeitung

HAGA Sumpfkalk-Tünche ist anwendungsfertig. Eimer sehr gut aufrühren. Je nach Anwendung darf bis 20% mit Wasser verdünnt werden. HAGA Sumpfkalk-Tünche wird traditionell sehr dünnflüssig in 3-6 Schichten, mit der Bürste oder mit üblichen Spritzgeräten aufgebracht. Die Zwischentrocknungszeit ist abhängig vom Untergrund und den Umgebungsbedingungen. Sie beträgt mindestens 4 Stunden, jedoch bei kälterem Wetter bis zu einem Tag. Die frisch aufgetragene Sumpfkalk-Tünche erscheint transparent, die Deckkraft zeigt sich erst nach vollständiger Trocknung. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind verarbeiten.

Nicht unter +5°C bis maximal +30°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.



Hinweise und Sicherheitsratschläge

Fensterscheiben, Metallteile, Steinfassungen usw. gut abdecken. Allfällige Spritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch sauber mit Wasser waschen.

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter: www.haganatur.ch

Verbrauch

Pro Anstrich ca. 100-150 gr/m². Diese Angaben dienen als Richtwert, abhängig von der Verarbeitungsart und der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte können nur anhand von Musterflächen am Objekt ermittelt werden.

Technische Werte

Rohdichte 1,0
Alkalität Ph-Wert > 12,5

Lieferform

Gebinde à 2,5 kg, 5 kg, 10 kg

Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde kühl und vor Frost geschützt, dicht verschlossen, ca. 1 Jahr.