



gräfix® 342

Mittelbettmörtel weiß auf Trass-Basis

Weißer Klebemörtel zum Verlegen von Keramik- und Natursteinplatten

Mörtelbettstärke: 5 - 20 mm

geeignet für Fußbodenheizung

gräfix 342: Kunststoffvergüteter Werk trockenmörtel auf Weißzement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und Trassmehl feinsten Mahlung; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten.

Verwendung: **gräfix 342** ist ein Mittelbettmörtel zum Verlegen von großformatigen Platten mit starker Profilierung auf der Rückseite. Naturstein- und Keramikplatten auch unterschiedlicher Dicke können auf unebenem Untergrund im Innen-, Außen- und Nassbereich verlegt werden.
Speziell geeignet für sehr helle und durchscheinende Natursteinplatten.

*Anmerkung: Calciumsulfatestriche unbedingt mit **Rabolin 190** Estrich grundierung oder mit **Rabolin 125** Epoxidharzgrundierung + Quarzsand vorbehandeln.*

Verarbeitung: Ein Sack **gräfix 342** wird mit ca. 6,0 - 6,5 Liter Wasser im Mischer bzw. mit dem Quirl gemischt und ergibt ca. 17,5 Liter Verlegemörtel. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten wird der angemischte Mörtel nochmals gut durchgemischt. In Bädern, auf Balkonen und Terrassen muss auf eine hohlraumfreie Verlegung geachtet werden. Die Mörtelbettstärke beträgt 5 - 20 mm; bei größeren Schichtdicken verwenden Sie bitte **gräfix 432**.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Lieferung: - in feuchtigkeitsgeschützten 25-kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (48 Sack je Palette = 1,2 t)

Technische Daten:	Verarbeitungstemperatur:	5 bis 25 °C
	Verarbeitungszeit (Topfzeit): **	2 – 3 Stunden
	Druckfestigkeit:	M10 (nach DIN EN 998-2)
	EMICODE gemäß GEV:	EC1 ^{PLUS} R (sehr emissionsarm)
	GISCODE:	ZP1 (chromatarm)
	Frischmörtelgewicht:	1780 g/l
	Festmörtelrohddichte:	1650 g/l
	Ergiebigkeit:	ca. 17,5 Liter/Sack ca. 700 Liter/Tonne
Lagerfähigkeit:	12 Monate (im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung)	

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen.

WOLFGANG ENDRESS Telefon: +499126 2596-0 (Büro)
GmbH & Co.KG +499192 9955-0 (Werk)
Kalk- und Schotterwerk Telefax: +499126 2596-17
D 91322 Gräfenberg E-Mail: info@graefix.de

Technisches Merkblatt 342
Stand: Oktober 2016

www.graefix.de