



gräfix® 43

Natursteinverlegemörtel auf Trass-Basis

für Naturstein-, Keramik- und Betonwerksteinplatten

Mörtelbettstärke: 15 bis 40 mm

nicht geeignet für Fußbodenheizungen

gräfix 43: Werk-Trockenmörtel auf Trass-Zement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und Trassmehl feinsten Mahlung; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten.

Verwendung: **gräfix 43** ist ein Verlegemörtel zum Verlegen von stark profilierten Naturstein-, Keramik- und Betonwerksteinplatten auf fast jedem Untergrund. Er kann zum Ausgleich von Unebenheiten in verschiedener Stärke aufgebracht werden und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Durch das besondere Mischungsverhältnis von Trass und Zement wird die Graurandbildung, zu der bestimmte Plattenbeläge neigen, unterdrückt.

Verarbeitung: Ein Sack **gräfix 43** wird mit ca. 3,5 - 4,0 Liter Wasser gemischt und ergibt ca. 15 Liter fertigen Frischmörtel. In Bädern und Terrassen muss besonders auf eine hohlraumfreie Verlegung geachtet werden.
gräfix 43 wird in Schichtdicken von 15 mm bis max. 40 mm aufgebracht.
*Anmerkungen: Bei der Verlegung von Platten mit dichtem und glattem Gefüge wird eine rückseitige Kontaktschicht mit einem geeigneten C2 Dünnbettmörtel vorgeschrieben. Die Verlegung im kombinierten Verfahren wird auch grundsätzlich für den Außenbereich vorgeschrieben.
Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*
Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung:

- in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (48 Sack je Palette = 1,2 t)
- lose Ware im Baustellensilo

Technische Daten:	Frischmörtelgewicht:	1830 g/l
	Festmörtelrohichte:	1815 g/l
	Druckfestigkeit:	M 10
	EMICODE gemäß GEV:	EC1 ^{PLUS} R (sehr emissionsarm)
	GISCODE:	ZP1 (chromatarm)
	Ergiebigkeit:	ca. 15,75 Liter/Sack ca. 630 Liter/Tonne

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: +499126 2596-0 (Büro)
GmbH & Co.KG +499192 9955-0 (Werk)
Kalk- und Schotterwerk Telefax: +499126 2596-17
D 91322 Gräfenberg E-Mail: info@graefix.de

Technisches Merkblatt 43
Stand: September 2016

www.graefix.de