



# gräfix® 4323

## Flexibler Natursteinverlegemörtel weiß

auf Trass-Basis

für Solnhofer Platten und andere Natursteine im Innenbereich

Mörtelbettstärke: 15 bis 40 mm

geeignet für Fußbodenheizungen

**gräfix 4323:** Kunststoffvergüteter Werk-Trockenmörtel auf Trass-Zement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und Trassmehl; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten.

**Verwendung:** **gräfix 4323** ist ein Verlegemörtel zum Verlegen von Solnhofer Platten und anderen Natursteinen geringerer Festigkeit auf jedem Untergrund. Er kann zum Ausgleich von Unebenheiten in verschiedener Stärke aufgebracht werden, ist aber nur für den Innenbereich geeignet. Das besondere Mischungsverhältnis von Trass und Zement unterdrückt die Graurandbildung, zu der bestimmte Plattenbeläge neigen. Durch die Vergütung mit hochwertigen Kunststoffdispersionen ist er flexibel und eignet sich daher auch zum Verlegen von Platten auf Fußbodenheizungen.

**Verarbeitung:** Ein Sack **gräfix 4323** wird mit ca. 3,5 - 4,0 Liter Wasser gemischt und nach einer Reifezeit von 10 Minuten nochmals gut durchgerührt, dies ergibt ca. 15 Liter fertigen Verlegemörtel. In Bädern und Terrassen muss besonders auf eine hohlraumfreie Verlegung geachtet werden.

*Anmerkungen: Bei der Verlegung von Platten mit dichtem und glattem Gefüge wird eine rückseitige Kontaktschicht mit einem geeigneten C2 Dünnbettmörtel vorgeschrieben. Die Verlegung im kombinierten Verfahren wird auch grundsätzlich für den Außenbereich vorgeschrieben.*

*Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

**Verarbeitungszeit:** 2 bis 3 Stunden

**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

**Lieferung:** · in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (48 Sack je Palette = 1,2 t)

<b>Technische Daten:</b>	Frismörtelgewicht:	1830 g/l
	Festmörtelrohddichte:	1815 g/l
	Druckfestigkeit:	M 5
	EMICODE gemäß GEV:	EC1 <sup>PLUS</sup> R (sehr emissionsarm)
	GISCODE:	ZP1 (chromatarm)
	Ergiebigkeit:	ca. 15 Liter/Sack ca. 600 Liter/Tonne

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

**WOLFGANG ENDRESS** GmbH & Co.KG  
Kalk- und Schotterwerk  
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +499126 2596-0 (Büro)  
+499192 9955-0 (Werk)  
Telefax: +499126 2596-17  
E-Mail: info@graefix.de

**Technisches Merkblatt 4323**  
Stand: September 2016

[www.graefix.de](http://www.graefix.de)