gräfix® 443

Fixocret

Schnellerhärtender Beton – ohne anmischen

gräfix 443: Fertig gemischter Beton auf Zement-Basis mit feiner Körnung von 0 – 4 mm; das Fertiggemisch muss nicht angemischt werden.

Verwendung: **gräfix 443** ist ein schnellerhärtender Beton zur Fixierung, zum Einbau, oder Befestigung von z.B. Zaunpfählen, Wäschespinnen, Rasenkanten usw.,
- für nicht DIN-relevante Bauteile.

Untergrund: Das Erdloch muss ausreichend groß ausgehoben werden, damit der Beton um das Bauteil eingebracht werden kann. Die Erde bzw. das Erdloch sollte allseitig verdichtet sein, damit eine ausreichende Festigkeit im Untergrund gewährleistet werden kann. Danach muss allseitig vorgenässt werden, jedoch kein stehendes Wasser verursachen.

Verarbeitung: Der Inhalt des 25 kg-Sackes **gräfix 443** wird trocken in Schichten von 10 bis 15 cm eingebracht. Danach wird das Trockengemisch mit der entsprechenden Wassermenge, aus z.B. einer Gießkanne, begossen. Wurde von der Schicht das Wasser vollkommen aufgenommen, kann die nächste Schicht aufgebracht werden. Gegebenenfalls kann das eingebrachte Material verdichtet werden. Die Oberfläche kann geglättet werden.
Hinweis: Bis zur Erstarrung vor Witterungseinflüssen schützen.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung:
- in feuchtigkeitsgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug

Lagerung:
- kühl und trocken

Technische Daten:

Lagerfähigkeit:	6 Monate bei trockener und kühler Lagerung	**Wasserbedarf pro Sack / 25 kg:**	ca. 3 l
Erstarrung:	setzt nach ca. 5 Min. ein	**Verarbeitungszeit nach Wasserkontakt:**	ca. 5 Min.
Belastung:	nach ca. 1 Std. möglich		
vollständige Erhärtung:	nach ca. 28 Tagen	**Ergiebigkeit / 25 kg:**	ca. 13 l
Bedarf pro cm/m²:	ca. 20 kg	**Ergiebigkeit / to:**	ca. 520 l

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen.

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 9955-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 443
Stand: März 2016