



gräfix® 66K

Kalk-Putzglätte ohne Zementzusatz

feine, leicht zu verarbeitende Putzglätte auf Luftkalk-Basis für innen und außen

gräfix 66K: Werk-Trockenmörtel auf Luftkalk-Basis mit Kalksteinmehl und Kalksteinsand 0 bis 0,5 mm. Speziell hergestellt zur glatten Beschichtung von **gräfix 61 fein**, **gräfix 66 HP** und **gräfix 61 bio fein**. Das Fertigmörtelgemisch enthält verarbeitungsfördernde Zusätze, ohne Zugabe von Kunststoff- und Kunstharzanteilen. Der Mörtel ergibt einen besonders spannungsfreien und diffusionsoffenen Spachtel zum Glätten (bis max. 1 mm Schichtstärke) von fein verriebenen Flächen.

Verwendung: Außer im Sockelbereich, als Glättspachtel auf alle fein verriebenen Unterputze der Kalklinie (bei rabotierten oder grob verriebenen Flächen, empfehlen wir z. B. **gräfix 61 fein** 1 – 2 mm aufzuziehen, zu filzen und nass-in-nass mit **gräfix 66K** zu glätten).

Verarbeitung: **gräfix 66K** Kalk-Putzglätte wird zum Glätten von gräfix Dünnschichtputzen, wie z. B. **gräfix 61 fein**, **gräfix 61 bio fein**, etc. - frisch-in-frisch - verwendet. **gräfix 66K** Kalk-Putzglätte mit ca. 10 l Wasser und einem Quirl anrühren, mit einer rostfreien Edelstahltraufel max. 1 mm auf den gefilzten und noch feuchten Dünnschichtputz aufspachteln und glätten.

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungszeit: 3 bis 4 Stunden

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: · in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (40 Sack je Palette = 1 Tonne)

Technische Daten:

Frishmörtelgewicht:	1400 g/l
Festmörtelrohichte:	1080 g/l
Druckfestigkeit:	CS I
Ergiebigkeit:	25 kg gräfix 66K ergeben ca. 24 l Frishmörtel

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
Kalk- und Schotterwerk 09192 9955-0 (Werk)
91322 Gräfenberg Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 66K
Stand: Oktober 2016