

Rabolin 126

Haftemulsion-Konzentrat

lösungsmittelfrei

Vergütung von Mörtelmassen und zur Herstellung von Haftbrücken

Rabolin 126: Weichmacherfreie, verseifungsstabile Dispersion auf Basis von Styrol-Butadien. Durch seine nichtionogene Stabilisierung ist das **Rabolin 126** Haftemulsion-Konzentrat mit hydraulisch abbindenden Baustoffen sehr gut verträglich. Enthält weder Füllstoffe noch Lösungsmittel. Das Produkt bewirkt bei der Zugabe zu zementgebundenen Dichtschlämmen, Mörtelmassen, Estrichen u. Ä. eine Plastifizierung, die eine bessere Verarbeitung ermöglicht. Die Abriebfestigkeit, Flexibilität, Frost- und Tausalzbeständigkeit, Biegezug- und Haftzugfestigkeit werden zum Teil stark verbessert. Die Schwundneigung verringert sich. Darüber hinaus wird die Neigung zum Ausblühen und die Öl- und Lösungsmitteldurchlässigkeit vermindert. Das Wasserrückhaltevermögen wird stark verbessert.

Verwendung: **Rabolin 126** wird zur Herstellung von Haftbrücken und Haftmörteln bei Ausbesserungsarbeiten, als Mörtelzusatzmittel für bis auf Null auslaufende Ausgleichsestriche und als Staubbindung bei Estrichoberflächen verwendet.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und trennmittelfrei (z.B. Wachs, Öl) sein und darf keine lockeren oder losen Teile aufweisen. Den Untergrund gut vor-nässen, eine Pfützenbildung ist zu vermeiden.

Verarbeitung: **Haftbrücke**
Zur Erstellung einer Haftbrücke werden 1 Teil **Rabolin 126** Haftemulsion-Konzentrat mit 2 Teilen Wasser vermischt. Diese Mischung wird mit einem Gemisch aus 1 bis 2 Teilen Sand und 1 Teil Zement oder gräfix 418 Monodrän-Bindemittel zu einer sämigen Schlämme angerührt und mit einer festen Bürste in den Untergrund eingearbeitet. Man benötigt bei dieser Anwendung zwischen 150 und 200 g **Rabolin 126** Haftemulsion-Konzentrat pro m². Putz und Estrich frisch in frisch auf die Haftbrücke aufbringen.

Modifizierung von Beton, Estrich- und Mörtelmassen

Dem Anmachwasser werden zwischen 5 und 15 % **Rabolin 126** Haftemulsion-Konzentrat zugesetzt. Bei geringen Schichtstärken ist mehr, bei größeren Schichtstärken weniger Vergütung erforderlich. Bei Estrichen 5 %, bei Mauermörtel 10 % zum Anmachwasser geben.

Besonders zu beachten: Die Verarbeitungstemperatur von **Rabolin 126** darf nicht unter +5 °C bzw. über +25 °C liegen. Gleichzeitig müssen Vorkehrungen gegen vorzeitiges Austrocknen durch Sonne und Wind getroffen werden, gegebenenfalls unterlüftet abdecken. Bei Berührung mit Haut und Augen gründlich mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Weitere Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen sie bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt.

siehe Folgeseite(n)

Rabolin 126

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +25 °C
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	weiß, milchig
Feststoffgehalt:	48 %
Viskosität:	< 200 mPa·s
pH-Wert:	10
wasserverdünnbar:	siehe „Verarbeitung“
Lagerfähigkeit:	12 Monate (im ungeöffneten Originalgebilde bei kühler und trockener Lagerung)

Lieferung:

Kanister mit 10 kg Inhalt

Lagerung:

Rabolin 126 Haftemulsion-Konzentrat ist bis -20 °C frostbeständig, eingefrorenes Material kann bei Zimmertemperatur wieder aufgetaut werden. Eine Lagerung bei Temperaturen von über +35 °C sollte vermieden werden. Bei trockener und kühler Lagerung in originalverschlossenen Gebinde bis 12 Monate lagerfähig.

Reinigung:

Unmittelbar nach Gebrauch können die Werkzeuge mit Wasser gereinigt werden. Im angetrockneten Zustand ist nur eine mechanische Entfernung möglich.

Entsorgung:

Restentleerte Gebinde können beim örtlichen Recyclinghof abgegeben werden.

Hinweis:

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Rabolin
Putze & Farben GmbH
Am Dillhof 11
63863 Eschau-Hobbach

Telefon: +499374 7149
Telefax: +499374 2941
E-Mail: info@graefix.de

WOLFGANG ENDRESS Telefon: +499126 2596-0 (Büro)
GmbH & Co. KG +499192 9955-0 (Werk)
Kalk- und Schotterwerk Telefax: +499126 2596-17
91322 Gräfenberg E-Mail: info@graefix.de

Technisches Merkblatt Rabolin 126
Stand: Februar 2013
www.graefix.de