gräfix® 65

Trass-Kalk-Grundputz für innen und außen

gräfix 65: Werk-Trockenmörtel auf Trass-Kalk-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm

und verarbeitungsfördernden Zusätzen. Er ergibt einen elastischen, atmungsaktiven Grundputz mit Luftkalk und Trass als Bindemittel.

Verwendung: Als Grundputz für besonders atmungsaktiven Innenputz, der aufgrund seines

großen Feuchtigkeitsaustausches ein gutes Wohnklima schafft. Der Zusatz von feingemahlenem Trassmehl verleiht dem Mörtel eine höhere Festigkeit und verhindert Ausblühungen von ungebundenem Kalk. Bei glatten Flächen

ist Vorspritzen mit **gräfix 63SB** als Haftbrücke erforderlich.

Mindestputzstärke: außen: 20 mm innen: 10 mm

Verarbeitung: Der Putzgrund muss frei von Staub und Schmutz sein, evtl. vorhandene

filmbildende Schalöle müssen entfernt werden.

Der Maschinenputz wird mit einer Feinputzmaschine aufgespritzt, als Handputz mischt man einen Sack im Freifallmischer oder Quirl mit ca. 7,5 bis 8,0 Liter

Wasser. Der Putz wird dann wie gewohnt von Hand aufgebracht.

gräfix 65 ist als Grund- und Filzputz geeignet. Putzstärke: je nach Verwendung 10 bis 20 mm

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung: • in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch

mit Folienüberzug;

· lose Ware im Baustellensilo

· in Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen

- auch als **gräfix 65 grob**, Körnung bis 4,0 mm, auf Vorbestellung nur

palettenweise erhältlich

Technische Frischmörtelgewicht: 1650 g/l **Daten:** Festmörtelrohdichte: 1400 g/l

Festmörtelrohdichte: 1400 g/l Druckfestigkeit: CS l

Ergiebigkeit: 30 kg mit ca. 7.5 - 8.0 l Wasser = ca. 26 l

Frischmörtel

eine Tonne = ca. 870 l Frischmörtel,

■ bei einer Putzstärke von 10 mm reicht eine Tonne für 87 m².

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS Telefon: 09126 2596-0 (Büro) Technisches Merkblatt 65

Kalk- und Schotterwerk 09192 9955-0 (Werk) Stand: Februar 2009

91322 Gräfenberg Telefax: 09126 2596-17