

gräfix[®] 688

Mineralfüllfarbe fein

mit hochwertigem Streichputz-Charakter für innen und außen

gräfix 688:

Die gräfix Mineralfüllfarbe ist eine gefüllte, sehr gut deckende und hoch wasserdampfdurchlässige Silikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1., auf Basis hochwertiger Wassergläser.

gräfix 688 weist durch die Verkieselung eine enorme Haltbarkeit und einen steinartigen Charakter auf. Sie ist abgas-, wetter-, lichtbeständig und nicht brennbar. gräfix Mineralfüllfarbe ermöglicht durch eine extrem hohe Dampfdurchlässigkeit ein gesundes, natürliches und biologisch einwandfreies Wohnen. Durch den sehr hohen pH-Wert ist die Farbe auf natürliche Art und Weise bakterizid und fungizid eingestellt.

Verwendung:

gräfix 688 eignet sich für den Innen- und Außenbereich auf mineralischen Untergründen ideal zum Füllen von Haarrissen, Egalisieren von Strukturunterschieden, sowie zur Gestaltung dekorativer Oberflächen, z.B. Streichputzoberflächen.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, saugfähig, tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Tragfähige, nicht mineralische Untergründe müssen mit einer Haftbrücke vorgestrichen werden z.B. mit Rabolin Silikat-Grundierung, Rabolin Putzgrund oder Rabolin Isogrund.

Plasto-elastische und nicht alkalibeständige Anstriche wie Lacke, Kunststoffe usw. sind als Untergrund nicht geeignet.

Bei sandenden und stark saugenden Untergründen ist eine Vorbehandlung mit **gräfix 697** Mineral Fixativ 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt zu empfehlen.

Sinterschichten Putzausbesserungen und evtl. neue Putzflächen sind anzuätzen.

gräfix 688 kann, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, falls nötig, mit **gräfix 697** Mineral Fixativ verdünnt werden. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich nötig sein. Die Farbe wird durch bürsten, rollen oder spritzen aufgetragen und ist frühestens nach 6 Stunden überarbeitbar.

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Hinweis: Glas-; Metall- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.

Trockenzeit:

min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Lieferung:

Kunststoffgebinde mit 20 kg und 5 kg Inhalt

Hinweis: trocken und frostfrei lagern

Technische

Daten:

S_d Wert: < 0,01 m

Verbrauch:

ca. 250 g/m² bei einem Anstrich

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS

Kalk- und Schotterwerk

91322 Gräfenberg

www.graefix.de

Telefon:

09126 2596-0 (Büro)

09192 9955-0 (Werk)

Telefax:

09126 2596-17

Technisches Merkblatt 688

Stand: Juni 2016