

# gräfix® 693

## Mineral-Faserschlämme

Zum Überbrücken von Schwund- und Haarrissen für außen und innen

### gräfix 693:

ist eine silikatgebundene weiße Faserschlämme, hoch gefüllt mit Quarzsanden und Fasern, zum Überbrücken von Schwund- und Haarrissen für Außen- und Innenwandflächen.

**gräfix Mineral-Faserschlämme** weist eine enorme Verbindung zum Untergrund auf. Durch die Verkieselung mit den mineralischen Untergründen entsteht eine chemische Verbindung. Sie ist nicht brennbar, abgas-, wetter- und lichtbeständig.

**gräfix Mineral-Faserschlämme** ermöglicht durch eine hohe Dampfdurchlässigkeit ein gesundes, einwandfreies Wohnen. Durch den hohen pH-Wert ist die Faserschlämme auf natürliche Art und Weise bakterizid und fungizid eingestellt.

### Verwendung:

**gräfix 693** eignet sich bestens für Außenfassaden- und Innenwandflächen auf mineralischen Untergründen, sowie ggf. auch auf organisch gebundenen Untergründen. Ideal zum Füllen von Schwund- und Haarrissen sowie zum Egalisieren von Strukturunterschieden.

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss geeignet, trocken, saugfähig, tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Tragfähige, nicht mineralische Untergründe müssen ggf. mit einer Haftbrücke vorgestrichen werden z.B. mit Rabolin Silikatgrundierung, Rabolin Putzgrund oder Rabolin Isogrund.

Plasto-elastische und nicht alkalibeständige Anstriche, Lacke und Kunststoffe, usw. sind als Untergrund nicht geeignet.

Bei sandenden und stark saugenden Untergründen ist eine Vorbehandlung mit **gräfix Mineral Fixativ** 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt zu empfehlen. Sinterschichten, Putzausbesserungen und eventuell neue Putzflächen sind anzuzüchten.

**gräfix Mineral-Faserschlämme** kann, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, falls nötig, mit **gräfix Mineral Fixativ** verdünnt werden. Je nach Untergrund können zwei Anstriche nötig sein.

Die Faserschlämme wird mit der Bürste oder Rolle aufgetragen und ist frühestens nach 12 Stunden überarbeitbar.

**Verarbeitungstemperatur:** 5 - 25 °C Objekttemperatur

*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

*Hinweis: Glas-; Metall- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.*

### Trockenzeit:

min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

### Lieferung:

Kunststoffgebinde mit 20 kg und 5 kg Inhalt

*Hinweis: trocken und frostfrei lagern*

### Verbrauch:

ca. 400 g/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

**WOLFGANG ENDRESS**

Kalk- und Schotterwerk

91322 Gräfenberg

[www.graefix.de](http://www.graefix.de)

Telefon:

09126 2596-0 (Büro)

09192 9955-0 (Werk)

Telefax:

09126 2596-17

**Technisches Merkblatt 693**

Stand: Juli 2016