



### Technische Daten

| Stoff     |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Träger    | PP-Trägervlies, PE-Copolymer Spezialmembran      |
| Kleber    | modifizierter wasserfester SOLID-Kleber          |
| Trennlage | 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie |

| Eigenschaft                                     | Regelwerk                | Wert                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Farbe                                           |                          | schwarz, Druck: grün |
| sd-Wert feuchtevariabel                         | DIN EN ISO 12572         | 0,4 - > 25 m         |
| Freibewitterung                                 |                          | 8 Monate             |
| Wassersäule                                     | DIN EN ISO 811           | > 2.500 mm           |
| Anforderung Verklebung un-/gealtert überputzbar | DIN 4108-11              | bestanden<br>ja      |
| Verarbeitungstemperatur                         |                          | ab -10 °C            |
| Temperaturbeständigkeit, dauerhaft              |                          | -40 °C bis +90 °C    |
| Lagerung                                        |                          | kühl und trocken     |
| Passivhaus zertifiziert                         | Passivhaus Institut      | phA                  |
| QNG Anforderungen                               | QNG-Anhangdokument 3.1.3 | erfüllt              |

### Anwendung

Raumseitig für den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Türen und mineralische Oberflächen. Außen für den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss.

### Lieferformen

| Art.-Nr. | Länge | Breite | Teilung Trennlage | Gewicht | VE | Gebinde | GTIN          |
|----------|-------|--------|-------------------|---------|----|---------|---------------|
| 16811    | 30 m  | 80 mm  | 20   60 mm        | 0,98 kg | 8  | 384     | 4026639168115 |
| 16815    | 30 m  | 100 mm | 20   40   40 mm   | 1,23 kg | 8  | 288     | 4026639168153 |
| 16817    | 30 m  | 150 mm | 20   70   60 mm   | 1,85 kg | 4  | 192     | 4026639168177 |
| 16819    | 30 m  | 200 mm | 20   100   80 mm  | 2,45 kg | 4  | 144     | 4026639168191 |

### Vorteile

- ✓ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band für innen und außen durch intelligente Funktionsmembran
- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Sicherer Anschluss: Wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Extra dünn: Für leichtes Falten im Eckbereich
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Vliesseite überputzbar: Definierter Übergang zwischen Fensteranschluss und Putz
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

### Untergründe

Vor dem Verkleben Untergründe reinigen. Unebene mineralische Untergründe ggf. mit einem Glattstrich egalisieren.

Auf überfrorenen Untergründen ist die Verklebung nicht möglich. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone).

Empfehlungen für das Überputzen von Klebebändern werden vom jeweiligen Putzhersteller ausgesprochen. Meistens wird empfohlen, eine zu überputzende Breite des Klebebandes von 60 mm bzw. 50 % der Leibungsfläche nicht zu überschreiten. Untergründe müssen ausreichend trocken, in sich stabil und tragfähig sein und sind daher falls erforderlich zu erneuern.

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und Außenbahnen, anderen Dampfbremis- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP und Aluminium) bzw. Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen können auch auf gehobeltem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB-, BFU-Platten), Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), festen, überputzbaren Schaumdämmstoffen sowie auf mineralischen Untergründen, wie z. B. Beton und Mauerwerk erfolgen.

Altuntergründe und mehrschichtige Untergründe erfordern eine besondere Aufmerksamkeit.

Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prüfen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.

Eine Vorbehandlung des Untergrundes mit TESCON PRIMER verbessert den Haftverbund mit Oberflächen.

## Rahmenbedingungen


Verklebungen dürfen nicht auf Zug belastet werden.

Klebebänder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

Schlagregensichere, winddichte oder luftdichte Verklebungen können nur bei faltenfreiem und ununterbrochenem Einbau des Anschlussbandes erreicht werden.

Erhöhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Lüften zügig abführen, ggf. Bautrockner aufstellen.

Beim Verputzen sind die Empfehlungen des Putzherstellers für nicht saugfähige Untergründe zu beachten. Ggf. ist eine Haftbrücke erforderlich.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter +49 6202 2782 45.

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany  
Telefon: +49 6202 2782 0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)